

PAT-NO: JP02004171100A  
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2004171100 A  
TITLE: NONCONTACT IC CARD AND BASE MATERIAL FOR THE SAME  
PUBN-DATE: June 17, 2004

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
TAKEDA, MITSUNORI	N/A
KIKUCHI, YUKO	N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
DAINIPPON PRINTING CO LTD	N/A

APPL-NO: JP2002333402  
APPL-DATE: November 18, 2002

INT-CL (IPC): G06K019/077, B42D015/10 , G06K019/07

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a noncontact IC card superior in external appearance and aptitude for printing, and a base material for the noncontact IC card.

SOLUTION: This noncontact IC card 1 is formed into an integral base body by performing a thermocompression press by sandwiching an antenna sheet 10 with an IC chip attached thereto between obverse and reverse printing sheets 20 and 30 via adhesive sheets 13 and 14 and spacer sheets 15 and 16, and uses a polyethylene terephthalate resin sheet for the obverse and reverse printing sheets, and is characterized by performing press lamination by arranging a biaxial orientation polyethylene terephthalate resin spacer sheet having a fine cavity of 20 to 30 % in the volume ratio and an adhesive sheet having melt viscosity not more than 2,500 Poise (190 &deg;C) between the printing sheets on the side having at least a projection of the antenna sheet. This base material for the IC card is a biaxial orientation PET resin sheet used for the spacer sheets, and is characterized by having fine cavities.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-171100

(P2004-171100A)

(43) 公開日 平成16年6月17日(2004.6.17)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

F I

テーマコード (参考)

G06K 19/077

G06K 19/00

K

2C005

B42D 15/10

B42D 15/10

521

5B035

G06K 19/07

G06K 19/00

H

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号

特願2002-333402 (P2002-333402)

(22) 出願日

平成14年11月18日 (2002.11.18)

(71) 出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(74) 代理人 100111659

弁理士 金山 聡

(72) 発明者 竹田 光徳

茨城県牛久市奥原町1650番地の70

株式会社ディー・エヌ・ビー・データテク

ノ内

(72) 発明者 菊池 雄幸

茨城県牛久市奥原町1650番地の70

株式会社ディー・エヌ・ビー・データテク

ノ内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 非接触 I C カード及び非接触 I C カード用基材


(57) 【要約】

【課題】 外観性と印字適性の優れた非接触 I C カードと非接触 I C カード用基材を提供する。

【解決手段】 本発明の非接触 I C カード 1 は、I C チップを装着したアンテナシートを、接着シート 13、14 とスペーサシート 15、16 を介して表裏の印刷シート 20、30 間に挟持し、熱圧プレスして一体の基体にする非接触 I C カードにおいて、表裏の印刷シートにポリエチレンテレフタレート樹脂製シートを使用し、かつ、アンテナシートの少なくとも突起のある側には、体積比率で 20～30% の微細な空洞を有する二軸延伸ポリエチレンテレフタレート樹脂製のスペーサシートと熔融粘度 2500 Poise (190° C) 以下の接着シートを、印刷シートの間に設けてプレスラミネートしたことを特徴とする。

本発明の I C カード用基材は、スペーサシートに用いられる二軸延伸 PET 樹脂シートであって、微細な空洞を有することを特徴とする。

【選択図】 図 1



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

ＩＣチップを装着したアンテナシートを、接着シートとスペーサシートを介して表裏の印刷シート間に挟持し、熱圧プレスして一体の基体にする非接触ＩＣカードにおいて、表裏の印刷シートにポリエチレンテレフタレート樹脂製シートを使用し、かつ、アンテナシートの少なくとも突起のある側には、体積比率で２０～３０％の微細な空洞を有する二軸延伸ポリエチレンテレフタレート樹脂製のスペーサシートと熔融粘度２５００Ｐoise（１９０℃）以下の接着シートを、印刷シートの間に設けてプレスラミネートしたことを特徴とする非接触ＩＣカード。

## 【請求項 2】

スペーサシートにはＩＣチップの厚みを吸収する貫通孔が形成されていることを特徴とする請求項 1 記載の非接触ＩＣカード。

## 【請求項 3】

最表面にリライト記録層を有することを特徴とする請求項 1 記載の非接触ＩＣカード。

## 【請求項 4】

アンテナシートを基体内に埋設して設ける非接触ＩＣカードの表裏印刷シートとアンテナシート間に用いるスペーサシート用基材であって、二軸延伸ポリエチレンテレフタレート樹脂内に体積比率で２０～３０％の微細な空洞を有することを特徴とする非接触ＩＣカード用基材。

## 【請求項 5】

スペーサシート用基材が、上記体積比率で２０～３０％の微細な空洞を有する二軸延伸ポリエチレンテレフタレート樹脂シートにPET-G樹脂からなるスキン層を設けたことを特徴とする請求項 4 記載の非接触ＩＣカード用基材。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、ＩＣチップとアンテナシートを内包する非接触ＩＣカードに関する。特に、アンテナシートを含む複数のシートをプレスラミネートして製造する非接触ＩＣカードにおいて、優れた外観品質を有すると共に、リライト記録層を有する場合に、その印字適性を改良したＩＣカードを企図するものである。

従って、本発明の利用分野は非接触ＩＣカードの製造や利用分野に関する。

## 【0002】

## 【従来技術】

非接触ＩＣカードは、電磁誘導の原理により外部から電力と信号を非接触で得るため、カード内部にコイルを形成したアンテナシート（一般に「インレイ」ということもある。）を内包する。受送信する信号を処理し記憶するＩＣチップは、コイルアンテナに接続してアンテナシートに一体にして使用する場合と、基板付きのＩＣモジュールにしてカード表面に装着し、ＩＣモジュールとアンテナシートとを接続する場合とがある。

前者の場合は、ＩＣチップ（モジュール化する場合もある。）とコイルアンテナが共にカード基体内に埋設されているので、特に表面平滑性が低下し易い。

従来の非接触ＩＣカードの基材は、塩ビまたはPETやPET-Gをプレスラミネートしたり、接着シートを貼り合わせして製造しているが、平滑性を高めるため塩ビを発泡したり、あるいは接着シートを発泡させたりしてＩＣチップやコイルアンテナによって生じるカード表面の凹凸を吸収する試みがされている。

## 【0003】

例えば、特許文献 1 では、ＩＣモジュールの外周部分に発泡樹脂を射出成形することにより発泡樹脂層を形成することが記載されているが、ＩＣモジュールの外周部分のみという限られた範囲であるため、ＩＣカードの全面を平滑にすることは困難と考えられる。

また、特許文献 2 では、アンテナコイルが内包する空気だまりを除去すべく、ＩＣチップ付きコイルアンテナのコイルが形成する円形の内側に納まる大きさのスペーサシートを挿

入して熱プレスする非接触型ＩＣカードとその製造方法を提案しているが、ＩＣチップの凹凸形状まで吸収するのは困難と考えられる。

また、本願出願人による先の出願（特許文献３）は、ＩＣカード基材に、体積比率で２０～３０％の微細な空洞を含有する二軸延伸ポリエチレンテレフタレート樹脂シートを、表裏印刷シートとして使用することを提案している。

なお、微細な空洞を有する二軸延伸ポリエチレンテレフタレート樹脂シートに関しては、特許文献４等がある。

#### 【０００４】

【特許文献１】特開平６－１８３１９０号公報

【特許文献２】特開２００１－１０９８６３号公報

【特許文献３】特願２００２－１４８５９６号

【特許文献４】特開２００１－３４２２７３号公報

#### 【０００５】

##### 【発明が解決しようとする課題】

前記、先の出願（特願２００２－１４８５９６号）の技術によれば、アンテナシート上に実装されるＩＣチップやアンテナの突起を、ある程度吸収することができるが、それでもなお、カード表面には、多少の凹凸が生じていて、その平滑性は十分ではなかった。これらの凹凸は印刷絵柄に歪みを生じ、外観品質を低下するばかりか、特に、リライト記録層を有するカードでは、リライト印字適性を著しく阻害していた。

そこで、本願発明者は、非接触ＩＣカードのなお一層の平滑性を達成すべく研究して本発明の完成に至ったものである。

#### 【０００６】

##### 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決する本発明の要旨の第１は、ＩＣチップを装着したアンテナシートを、接着シートとスペーサシートを介して表裏の印刷シート間に挟持し、熱圧プレスして一体の基体にする非接触ＩＣカードにおいて、表裏の印刷シートにポリエチレンテレフタレート樹脂製シートを使用し、かつ、アンテナシートの少なくとも突起のある側には、体積比率で２０～３０％の微細な空洞を有する二軸延伸ポリエチレンテレフタレート樹脂製のスペーサシートと熔融粘度２５００Ｐoise（１９０℃）以下の接着シートを、印刷シートの間に設けてプレスラミネートしたことを特徴とする非接触ＩＣカード、にある。

#### 【０００７】

上記課題を解決する本発明の要旨の第２は、アンテナシートを基体内に埋設して設ける非接触ＩＣカードの表裏印刷シートとアンテナシート間に用いるスペーサシート用基材であって、二軸延伸ポリエチレンテレフタレート樹脂内に体積比率で２０～３０％の微細な空洞を有することを特徴とする非接触ＩＣカード用基材、にある。

#### 【０００８】

##### 【発明の実施の形態】

非接触ＩＣカードには各種の形態があるが、ＪＩＳおよびＩＳＯで規定するカード厚みとし、平滑なカード表面とするためには、ＩＣチップを装着したアンテナシートを、表裏のカード基材で挟持した形態とするのが一般的である。

アンテナは巻線を使用しないで、金属薄膜をエッチング形成するものでも、前記のようにシート表面から２０μm～４０μmの突起部を形成する。

アンテナの両端部に装着するＩＣチップはさらに、１５０μm～３００μm程度もの厚み（突起）を有するので、アンテナシートは不可避免的な突起または凹凸を有し、そのまま通常の表裏基材に挟んでプレスラミネートしたのでは、十分に平滑性の優れたＩＣカードは得られない。

#### 【０００９】

本発明は、従来方法に起因する前記問題を解決すべく、以下の層構成とするものである。

以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。

図１は、本発明のカードの層構成を示す分解断面図、図２は、本発明で使用するアンテナ

シートの平面図、図3は、図1の層構成をプレスラミネートした後の状態を示す表面側平面図、図4は、図3のA-A線断面図、である。

#### 【0010】

アンテナシート10は、図2のようにポリエチレンテレフタレート（PET）等のシートに平面状のコイルアンテナ11を有し、コイルアンテナ11の両端部111、112にはICチップ12が装着されている。

コイルアンテナ11は省略して図示しているが、カード基体の周囲（斜線のハッチングを施した部分）を数回周回するように形成される。当該コイルアンテナ11は、シートにラミネートしたアルミ箔等にレジストを形成し、周知のフォトエッチング技術でコイル形状のみを残したものである。

なお、ICチップに限らず、樹脂封止したICモジュールでも良いが、以下、統一してICチップと表現することにする。

#### 【0011】

カード基体を積層する場合は、図1のように、このアンテナシート10と表裏の印刷シート20、30の間に、接着シート13、14とスペーサシート15、16が、それぞれ挿入される。表裏の印刷シートには、空洞を有しない通常の二軸延伸ポリエチレンテレフタレート（PET）樹脂製シートを使用する。

スペーサシート15、16のうち、少なくともICチップ12の突起のある側に面するスペーサシート16には、微細な空洞を有する二軸延伸ポリエチレンテレフタレート樹脂製のシートを使用する。微細な空洞により、熱圧プレスした際にアンテナシート10の凹凸を吸収するためである。

アンテナシート10の両面に微細な空洞を有する二軸延伸のPET樹脂製シートを使用することも勿論構わない。図1の場合は、双方のスペーサシートに微細空洞を有する二軸延伸PET樹脂製シートを使用した例が図示されている。

#### 【0012】

スペーサシート15、16の微細な空洞は、体積比率で20～30%の空洞を有することが好ましい。これにより、熱圧プレスした際にシート厚みの10～15%が圧縮荷重によって収縮可能となる。ただし、横方向に対しては二軸延伸している影響もあり変位が生じない特徴がある。加熱によって横方向に流動する接着シートとは対照的である。

#### 【0013】

微細な空洞を有する二軸延伸PET樹脂製シートからなるスペーサシート15、16は、空洞を有するスペーサ・コア層15c、16cとその両側のスペーサ・スキン層15s、16sとからなっている。

スペーサ・スキン層15s、16s自体は、層間の熱融着性を考慮して非結晶性ポリエステル系樹脂（PET-G樹脂）を使用している。PET-G樹脂は、一般的には芳香族ジカルボン酸とジオールとの脱水縮合体であって、共重合ポリエステルの中でも特に結晶性が低く、実質的に非結晶性の芳香族ポリエステル樹脂からなるものをいう。

#### 【0014】

接着シート13、14を使用するのは、アンテナシートであるPETフィルムが熱融着性を有しないからであり、アンテナシート10とスペーサシート15、16間を強固に接着する役割をする。これにはホットメルト系の接着シートを好適に使用できる。

本発明のカード層構成の場合、接着シートの溶融粘度は190℃で2500Poise以下であることが必要となる。プレスラミネート時の熱によって横方向に流動し、荷重によって厚み方向に圧縮されるスペーサシートと相まって、アンテナシートの凹凸を完全に吸収する効果を発揮するため、である。

#### 【0015】

スペーサシート15、16のICチップ12が当接または位置する部分には、貫通孔151、161が形成されていて、ICチップの厚みを吸収できるようにされているが、接着シート13、14には貫通孔を設けない。貫通孔とICチップ間の隙間を無くして凹みの発生を防ぐと共に、ICチップ12の突起部の接着を強固にするためである。

## 【0016】

表裏の印刷シート20, 30には、前記のように二軸延伸した白色PETシートを使用する。一般に、表面側印刷シート20には装飾的な表面印刷層21がプレス前に印刷されることが多く、裏面側印刷シート30には文字等の裏面印刷層31がプレス後に印刷されることが多いが、それに限定されるものではない。

交通機関用途等の場合には、表面印刷シート20面の一部または全面に感熱記録が可能なリライトシート22が貼着される。リライトシートは透明であって表面印刷層21の視認を妨げることはない。

リライトシートは、完成後はリライト記録層になり、サーマルヘッドにより、乗車区間や有効期間を明瞭に印字し、かつ使用済み後は消去して反復して利用することができる。その他、図示していないが昇華転写記録用の受像層を設けることや文字エンボスすることも自由である。

## 【0017】

図1の層構成をプレスラミネートした後は、図3、図4のような非接触ICカード1になる。図3は、表面側平面図であって、印刷絵柄21Pと共に、リライト記録層に印字したリライト印字22Pが視認できる。

図4は、図3のA-A線断面図である。ICチップ12が接着シート14により印刷シート30に、接着シート13により印刷シート20に、それぞれ強固に接着している。また、ICチップ12が、カード基体のほぼ中央に位置することになるので、ICチップの影響で外観を著しく損なうようなことはない。

図4において、アンテナシート10が屈曲しているのは、ICチップ部分のみであって、コイルアンテナ11自体は平面部分にあるので、通信特性に影響することもない。貫通孔151, 161は接着シート13, 14の溶融やスペーサシート15, 16の変形によりほぼ埋まった状態になっている。

## 【0018】

スペーサシート15, 16に使用するシートは上記のように体積比率で20~30%の微細な空洞を有する二軸延伸PET樹脂シートを使用する特徴がある。

空洞は通常、微粒子を中心に持ち、シート面に平行な微細な円板形状を有している。このようなシートは、強圧を受けた部分の空洞が強く圧縮されるため、結果的に突起や凹凸形状を吸収することができる。

空洞含有率を30%以下とするのは、30%を超えると強度が不足しカード基材として不十分となるからである。また、20%以上とするのは20%未満では空洞の含有量が少なく凹凸や突起形状を十分に吸収できないからである。

このものは通常のPETシートよりも約20%軽く、密度は $1.1 \text{ g/cm}^3$ 程度である。

## 【0019】

このような空洞の生成は、前記特許文献4にも記載するように、シートの成形工程において、ポリエステル中に無機微粒子を混合して延伸することにより粒子周辺に空洞を形成したり、ポリエステル樹脂と非相溶性の熱可塑性樹脂微小球等をポリエステル中に混合、分散させて、空洞形成の核として利用し、同様に延伸する方法が知られている。

後者の空洞形成剤としては、ポリプロピレン樹脂やポリメチルペンテン樹脂に代表されるポリオレフィン樹脂やポリスチレン系樹脂等が挙げられる。

## 【0020】

## 【実施例】

図1、図2を参照して本発明の実施例を説明する。

## (実施例)

## &lt;アンテナシートの準備&gt;

厚み $40 \mu\text{m}$ のPETフィルムに、厚み $20 \mu\text{m}$ のアルミ箔を接着剤を介して貼り合わせ、このアルミ箔をエッチングすることで、コイルアンテナ11を形成した。さらに、厚み $300 \mu\text{m}$ のICチップ12をコイルの両端と電氣的に接続して実装し、カード内に内包

するアンテナシート10を完成した。

なお、ICチップ12は、厚み175 $\mu$ mのICチップに、補強板100 $\mu$ m、異方導電性シート50 $\mu$ mを重ねて付加し、プレスラミの圧力を受けた後、総厚300 $\mu$ mとなったものである。

#### 【0021】

##### <カード基体の製造>

カード基体の層構成は、アンテナシート10の表裏に、厚さ50 $\mu$ mの接着シート13、14、と、その外側に体積比率で20~30%の微細な空洞を有する二軸延伸PET樹脂シートからなるスペーサシート15、16を使用した。

スペーサシート15、16は、それぞれ厚み100 $\mu$ mからなるスペーサ・コア層と、その両面にPET樹脂からなる厚み40 $\mu$ mのスペーサ・スキン層を有する総厚180 $\mu$ mからなるものである。

スペーサシート15、16のさらにその外側には、厚み125 $\mu$ mの二軸延伸したPET製印刷シート（東レ株式会社製造「ルミラー」）20、30を表裏が対称になるように配置した。カードの最表面側にのみ、厚み50 $\mu$ mのリライトシート22を設けて、カードを利用した日付けなどを表示できるようにした。

これにより、都合8層の層構成となった。コイルアンテナ11とICチップの厚みを含めない使用材料の総厚は800 $\mu$ mである。

#### 【0022】

接着シート13、14には、アンテナシートのPETフィルムとスペーサシート15、16との接着適性を考慮して、ポリエステル系ホットメルト接着剤（溶融粘度2000Poise：190 $^{\circ}$ C）を採用した。

スペーサシート15、16には、アンテナシート上に実装したICチップが貫通するように、予めICチップ12と同じ大きさ（約5mm $\times$ 5mm）の貫通孔151、161を打ち抜いて設けたが、接着シート13、14には貫通孔を設けなかった。

#### 【0023】

スペーサシート15、16の外側に設ける印刷シート20、30には、二軸延伸したPETシートを使用した。このシートは空洞を含有していず、プレスラミネートの熱と圧力を受けても伸縮しない。

カード表側の印刷シート20には、あらかじめ、インレイの配置に合わせた絵柄を印刷した。印刷はシルクスクリーン印刷した上にオフセット印刷を刷り重ねる方法で行なった。

#### 【0024】

アンテナシート10と接着シート、スペーサシートの位置合わせは、アンテナシートと各接着シート、スペーサシートに設けた抜き穴をピンに嵌めることにより行った。

この8層からなる積層体をプレス機の熱板上に載置して、プレスラミネートした。プレス工程の条件は、熱板温度120 $^{\circ}$ C、圧力2.0MPa、成形（加熱）時間20min.に設定して行った。

#### 【0025】

プレスによって一体化したシートから、絵柄に合わせてカード形状に打ち抜いた後、最後に裏側に絵柄印刷（裏面印刷層31）を行った。印刷は表側と同様に、シルクスクリーン印刷の上にオフセット印刷を刷り重ねて行った。

このようにして総厚、0.80mmであって、リライト記録層付き非接触ICカード1が完成した。出来上がったカードは平滑で絵柄の歪みがなく、外観品質に優れ、リライト印字適性も優れていた。

全体の製造工程も特に困難性を伴うものではなかった。

#### 【0026】

図5、図6を参照して本発明の比較例を説明する。

##### （比較例）

##### <アンテナシートの準備>

アンテナシートは実施例と同一の材料を使用し、同一厚みにして準備した。

## 【0027】

## &lt;カード基体の製造&gt;

カード基体の層構成は図5のように構成した。すなわち、アンテナシート10の表裏に、厚さ50 $\mu$ mの接着シート33、34、その外側のカード表面側に厚さ180 $\mu$ mのPET-G製スペーサシート35、カード裏面側に厚さ180 $\mu$ mのPET-G製スペーサシート36、さらにその外側に厚さ125 $\mu$ mの微細な空洞を有する二軸延伸PETシート（東洋紡績株式会社製造「クリスパー」）を印刷シート40、50として配置し、カードの最表面側にのみ厚み50 $\mu$ mのリライトシート42を設けた。

これにより、都合8層の層構成となった。コイルアンテナとICチップの厚みを含めない使用材料の総厚は800 $\mu$ mである。

10

## 【0028】

接着シート33、34には、実施例と同一の材料を採用した。

アンテナシート10のICチップが突出する側のスペーサシート36と裏面側のスペーサシート35には、アンテナシート上に実装したICチップが貫通するように、予めICチップ12と同じ大きさ（約5mm $\times$ 5mm）の貫通孔351、361を打ち抜きして設けておいた。

ただし、接着シート33、34には実施例と同様に貫通孔を設けなかった。

## 【0029】

各層の位置合わせを実施例と同様にして行い、この8層からなる積層体をプレス機の熱板上に載置して、プレスラミネートした。プレス工程の条件は、実施例と同一にし、熱板温度120 $^{\circ}$ C、圧力2.0MPa、成形（加熱）時間20min.に設定して行った。

20

## 【0030】

プレスによって一体化したカード基体の表裏面に絵柄印刷を行い、最後に絵柄に合わせてカード形状に打ち抜いた。印刷は、シルクスクリーン印刷の上にオフセット印刷を刷り重ねて行った。

このようにして、図6断面図に示すような、総厚、800 $\mu$ mの非接触ICカードが完成した。

## 【0031】

比較例の非接触ICカードでは、平均して15 $\mu$ mの凹凸が生じており、印刷絵柄にわずかな歪みを生じていた。また、リライト記録層の印字が部分的にかすれたり濃くなったりする現象が見られた。これに対し、本願発明にかかる実施例の非接触ICカードの凹凸は、平均して5 $\mu$ m以下であり、印刷絵柄の歪みは全く無く、リライト記録層の印字むらも認められなかった。

30

なお上記において、平均の凹凸とは、複数のカードの段差量最大値（Hmax）を触針式表面粗さ計で測定した値を意味する。

## 【0032】

## 【発明の効果】

上述のように、本発明の非接触ICカードでは、ICチップがスペーサシートに設けた貫通孔に収まり、なおかつ、アンテナシートの突起は、プレスラミネート時の熱によって横方向に流動する接着シートと、荷重によって厚み方向に圧縮される空洞含有二軸延伸ポリエチレンテレフタレート樹脂製のスペーサシートによって、完全に吸収される。

40

その結果、印刷シートの絵柄には歪みを生じないため、外観品質の優れた非接触ICカードを製造できる。また、平滑で印字適性の優れたリライト記録層付きカードを製造できる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のカードの層構成を示す分解断面図である。

【図2】本発明で使用するアンテナシートの平面図である。

【図3】図1の層構成をプレスラミネートした後の状態を示す表面側平面図である。

【図4】図3のA-A線断面図である。

【図5】従来の非接触ICカードの層構成を示す分解断面図である。

50




【図 6】 図 5 の層構成をプレスラミネートした後の状態を示す断面図である。

【符号の説明】


- 1 非接触 I C カード
- 10 アンテナシート
- 11 コイルアンテナ
- 12 ICチップ
- 13, 14, 33, 34 接着シート
- 15, 16, 35, 36 スペースシート
- 20, 30, 40, 50 印刷シート
- 21, 41 表面印刷層
- 22, 42 リライトシート
- 31, 51 裏面印刷層

10


【図 1】




【図 3】




【図 4】




【図 2】



【図 5】



【図 6】



---

フロントページの続き

Fターム(参考) 2C005 MA14 MB10 NA09 NB03 NB13 NB34 PA03 PA18 PA21 RA04  
RA18  
5B035 BA03 BA04 BA05 BB09 CA01 CA06 CA08